



# Karta techniczna produktu

Chemmot Ewa Kumorek spółka komandytowa  
PL 32-050 Skawina, ul. Józefa Piłsudskiego 59

Telefon: 12 276 75 45  
Telefax: 12 276 78 20

DECO COLOR® znak towarowy CHEMMOT®  
DECO COLOR® najlepiej postrzegany brand farb i lakierów w aerozolu

<b>Nazwa produktu</b>	
EPOXY by DECO COLOR® aerosol line	
<b>Numer artykułu</b>	
30 440	
<b>Dostawca/Producent</b>	
Chemmot Ewa Kumorek spółka komandytowa; Józefa Piłsudskiego 59, 32-050 Skawina, Polska	
<b>Opis produktu</b>	
Szybkoschnący lakier <u>do drobnych poprawek, zadrapań, ubytków</u> : wanieni, zlewozmywaków, lodówek, pralek i innych sprzętów gospodarstwa domowego i innych powierzchni białych emaliowanych, a także ceramiki, szkła, elementów drewnianych i plastikowych. Można go stosować do malowania mebli, narzędzi czy łodzi.	
<b>Właściwości produktu</b>	
Bardzo dobre krycie malowanej powierzchni Wysoka odporność na ścieranie i działanie wody Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz Zastosowano gazy wolne od CFC	
<b>Właściwości fizyczne i chemiczne</b>	
Pojemność	400 ml
Baza	żywica epoksydowa modyfikowana
Kolor	biały (RAL 9016)
Połysk	połysk
Temperatura stosowania	15-25°C
Czas schnięcia	8-10 min
Nieprzylepny	20-25 min
Twardy/gotowy do pokrycia	18-24 h
Wydajność	1,5-2m <sup>2</sup> w przy jednokrotnej aplikacji
Wytrzymałość na wysoką temperaturę	do 100°C
Zawartość LZO	około 80 %
Zawartość substancji trwałych	około 20 %
Odporność na benzynę	dobra
Odporność na alkohol	ograniczona
Stosowanie podkładów	możliwe – wyłącznie marki DECO COLOR
Możliwość nanoszenia innych powłok	niezalecana
<b>Stosowanie</b>	
Przed użyciem uważnie przeczytaj ulotkę lub instrukcje na opakowaniu i postępuj zgodnie z zaleceniami producenta.	



# Karta techniczna produktu

Chemmot Ewa Kumorek spółka komandytowa  
PL 32-050 Skawina, ul. Józefa Piłsudskiego 59

Telefon: 12 276 75 45  
Telefax: 12 276 78 20

DECO COLOR® znak towarowy CHEMMOT®  
DECO COLOR® najlepiej postrzegany brand farb i lakierów w aerozolu

## Przygotowanie podłoża

Przygotowanie podłoża to bardzo istotna czynność wpływająca, na jakość i trwałość powłoki lakierniczej. Generalna zasada, jaka odnosi się do wszelkiego rodzaju wyrobów przygotowywanych do malowania to przede wszystkim: przeszlifować, wysuszyć i odtłuścić. Po wyschnięciu zagruntowanej powierzchni, należy ją delikatnie przeszlifować droбноziarnistym papierem ściernym

## Sposób użycia

Najlepiej malować w temperaturze 15-25°C [temperatura optymalna dla dobrego schnięcia lakieru]. Nie zapominać, że czas schnięcia lakieru zależy także od wilgotności powietrza i gęstości samego produktu. Malowanie powinno być wykonywane w pomieszczeniach wentylowanych. Przed dokonaniem pierwszego natrysku, przez minutę wstrząsać pojemnikiem, co spowoduje prawidłowe wymieszanie poprzez znajdującą się wewnątrz kulkę. Następnie dokonać próbnego natrysku. Lakier nanosić kilkoma cienkimi warstwami, a nie jedną grubą, w odległości 25-30 cm od malowanej powierzchni. Po nałożeniu każdej warstwy odczekać kilka minut. Po zakończeniu oczyścić dyszę. Odwrócić pojemnik do góry dnem, naciskając dyszę przez o około 3 sekundy.

**Karta techniczna produktu wersja 05 z dnia 01-03-2022**